# EUROPEAN PATENT OFFICE

### Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

62224423

**PUBLICATION DATE** 

02-10-87

APPLICATION DATE

25-03-86

APPLICATION NUMBER

61066446

APPLICANT: NHK SPRING CO LTD;

INVENTOR: KATSUYA AKIHIRO;


INT.CL.

B21C 37/16

TITLE

MANUFACTURE OF HOLLOW


STABILIZER



ABSTRACT: PURPOSE: To contrive uniformization for thickness distribution of an wall and improvement of a fatigue life by inserting a thickness controlling member such as a mandrel into an inside of a pipe material to pass the pipe material through a die to reduce the pipe and bending it at the position of the thick walled part, then by performing a heat treatment such as quenching.

> CONSTITUTION: The pipe material 10 is passed through the die 12 together with the thickness controlling member 11 in the state of inserting the thickness controlling member 11 into the inside of the metal pipe material 10 such as a steel pipe. Said thickness controlling member 11 is a solid mandrel and possessed of one or more small diameter part 11a and a large diameter part 11b except the small diameter part 11a in an axial direction. The small diameter part 11a corresponds to the thick walled part to be subjected to bending work at a succeeding stage. In this way, the pipe material 10 is reduce at passing through the die 12, but the part positioned at the small diameter part 11a is hardly rolled, so the thick walled part 11a is formed. Then, after bending the thick walled part, the heat treatments of quenching and tempering are performed to improve a hardness.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 224423

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)10月2日

B 21 C 37/16

6778-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

母発明の名称 中空スタビライザの製造方法

②特 願 昭61-66446

❷出 願 昭61(1986)3月25日

⑦発 明 者 佐 藤 俊 明 横浜市磯子区新磯子町1番地 日本発条株式会社内 ⑦発 明 者 勝 矢 晃 弘 横浜市磯子区新磯子町1番地 日本発条株式会社内

①出 願 人 日本発条株式会社 横浜市磯子区新磯子町1番地

②代理人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 和 私

1. 発明の名称

中空スタピライザの製造方法

2. 特許請求の範囲

金属パイプ材を曲げることによってトーション 部とこれに連なる海曲部およびアーム部からなる 中空スタビライザを製造する方法であって、

上記パイプ材の内側に肉厚規制部材を挿入した状態でダイスに上記パイプ材を通して縮管させることにより、上記肉厚規制部材の断面形状に応じて上記海曲部に相当する箇所に厚肉部を形成ししての厚肉部の位置で上記パイプ材を曲げるとともに、このパイプ材に焼入れおよび焼戻し等の熱処理を行なうことにより硬きを高めることを特徴とする中空スクピライザの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔磁漿上の利用分野〕

本免明は、車両の懸架機構部に設けられる中空 スタピライザの製造方法に関する。

〔従来の技術〕

車両用スタビライザは、車両の幅方向に沿うトーション部と、このトーション部の両端に位置するアーム部とを有し、主にトーション部にはねじりが、アーム部には曲げが作用する。また、トーション部とアーム部との間には適曲部が存在し、この海曲部には曲げとねじりが作用する。

このような鋼管を用いた中空スタビライザは、上記減曲部の負荷応力が最も高いため、この減曲部に合わせてスタビライザ全体の外径や肉厚が設計されている。従って応力的には減曲部以外の質所に余裕がある。言い換えると、減曲部以外は材料が余分に使われていることになり、軽量化の面で最適とは言い難い。

このため上記商曲部のように負荷応力の高い部

位のみを原肉化することが望まれるが、従来の製造方法では電観管やシームレス管の長手方向の一部のみを原肉化する適当な手段がなかった。

例えばパイプの内厚を周部的に厚くする方法として、 無間すえ込み加工(アプセット加工)が知られている。 すえ込み加工は、厚内化したい 箇所を高周波加熱やパーナによって周部的に加熱するとともに、型に抑入後に、パイプの端面方向から荷近を加えることによって、上記加熱協所を管軸方向に押し縮めて厚肉化させる方法である。

しかしながら、すえ込み加工は、加熱時の管軸方向の温度分布によって加工後の肉厚かれた箇所の肉厚があると原肉化された箇所の肉厚が軸方向には内内になりのか、固様とする肉厚形状を得るためののかの質理が難しい。しかも、加熱にののかの質理が難しい。しかも、加熱に保いののので、型から取り出すの原因となるはかりか、加熱に保めが最少では、型から取り出合には座原の生しやすく、また厚肉化部が長い場合には座原の

る脱炭や結晶粒の粗大化、酸化スケールの発生、 あるいは座屈や傷の発生がなく、表面状態がきわ めて良好である。

そして負荷応力の高い商曲部の肉厚が厚くなるため、従来の等肉厚の中空スタピライザに比べて 勧方向の応力が均等化し一層の軽量化が図れると ともに、 熟処理を行なうことにより高強度の中空 スタピライザとなる。

#### (灾施例)

第1 図に示されるように、例えば鋼管等からなる金属バイブ材 1 0 の内側に、肉厚規制部材 1 1 を挿入した状態で、パイプ材 1 0 を肉厚規制部材 1 1 と一緒にダイス 1 2 を通す。

上記肉厚規制部材 1 1 は中央のマンドレル (芯金)であって、軸方向に一個所以上の小径部 1 1 aを除く部分は大径部 1 1 bとなっている。小径部 1 1 aは、後述する中間製品 1 0′の厚肉化すべき箇所と対応した位置に形成されている。そしてパイプ材 1 0 と肉厚規制部材 1 1 に、例えば第 1 図中の矢印方向から荷仰

が発生するのでこの方法は適さない。

[問題点を解決するための手段]

#### (作用)

上記中空スタピライザは、パイプ材の内側に肉厚規制部材を仰入した状態でダイスにより加工されるので、パイプ内面の所定の位置に、正確な断面形状の厚肉部分を形成することができる。 しかも、熱間すえ込み加工にみられるような加熱によ

を加えつつダイス12を通過させることによって、いわゆる押抜きを行ない、中間製品10′を得る。なお、蟷郎10dをつかんで引出すことにより、引抜きを行なってもよい。

上記工程において、ダイス12を通過する際にパイプ材10は縮管されるが、パイプ材10の動方向各部のうち内厚規制部材11の小径部11aに位置した部位は、ダイス12を通過する際にこの小径部11aに入り込み、ほとんど圧延されないため、厚内部10aが形成される。それ以外の部位10bは、ダイス12の内径と内厚規制部材11の大径部11bの外径とによって決まる内厚に圧延される。

上記写内部 1 0 a は、後述する如くスタビライザの海曲部 2 1 となる箇所であるから、湾曲部 2 1 の位置に応じて少なくとも 2 箇所に設ける。

次に、上記中間製品 1 0 ′ から肉厚規制部材1 1 を抜き取る(第 2 図参照)。こうすることにより、第 1 図の段階では内側に突出していた厚肉部 1 0 a は、肉厚規制部材 1 1 を抜き取る際にそ

### 特開昭62-224423(3)

の大径部11 b によって外側に抑されるため、今 度は外面側に突出する。こうして第 3 図に示され るような形状の中間製品1 0 ′ となる。

更に次の工程では、第4図に示されるように、 ダイス12に上記中間製品10′を再度通過させ ることにより、厚肉部10 a を再び内面側に突出 させる。

こうして曲げられた箇所は、スタビライザ20の

従来方法による中空スタピライザの疲労試験钻界を示す。従来品は、熱間すえ込み加工後に焼入れたおよび焼戻しを行ない、硬さをHRC39に高めたものである。一方、本発明品は、前記実施例ととを用いて引抜きを行なったのである。なお、海田のはおける外径Dと肉厚はとの関係は、t/D=0.11である。における外径Dと肉厚はとの関係は、t/D=0.2、海曲のは t/D=0.11である。同節8図から判るように、両者は互いに硬さが同じであるが本発明品の方が疲労男命が向上している。

なお上記実施例ではマンドレル状の内厚規制部材11を使用したが、これに代わって例えばブラグ状の内厚規制部材をパイプ材10の内側に進退可能に挿入し、この内厚規制部材のダイスに対する相対位置を油圧等によって勧方向に変化させつつダイスにパイプ材10を通すことによってしまってがイブ材の内面に厚内部を形成するようにしてもよい。

海曲部 2 1 となる。この湾曲部 2 1 は、トーション部 2 2 とアーム部 2 3 との間に位置する。 含い換えると、湾曲部 2 1 は厚肉部 1 0 a からなるが、トーション部 2 2 とアーム部 2 3 は主に薄内部 1 0 b からなる。

以上の曲け成形が行なわれたのち、焼入れおよび焼戻しの熱処理が行なわれるとともに、必要に応じてアーム部23の先端が加工されて備末取付け部24が形成される。第7図に以上の一連の工程を概略的に示す。

上記方法によって製造された中空スタビライザ20は、負荷応力の高い満曲部21の肉厚を厚くしているため、軸方向各部の応力が従来の等肉厚の中空スタビライザよりも均等化し、より軽量な中空スタビライザとなる。しかも、すえ込み加工のような加熱を行なわずに済むから、脱炭や結晶なの粗大化あるいは酸化スケールの発生がないし座面や傷の発生がなく、表面状態がきわめて良好である。

第8図に上紀方法によって得られた本苑明品と、

#### (発明の効果)


本発明によれば、熱間すえ込み加工を採用した 従来品に比べて肉厚分布が正確で品質が高く、か つ変労寿命の優れたパイプー体形の中空スタビラ イザを製造できる。


#### 4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第7図は本発明の一実施例を示し、 第1図から第4図はパイプ材から中間製品を得る までのパイプ材の変化を工程順に示す断面図、第 5図は第4図中のV-V糠に沿う断面図、第6図 は中空スタビライザの断面図、第7図は工程説明 図である。第8図は本発明方法と従来方法による 中空スタビライザの変労試験の結果を示す図である。

1 0 … パイプ材、1 0 ′ … 中間製品、1 0 a … 厚肉部、1 1 … 肉厚規制部材、1 2 … ダイス、 2 0 … 中空スタビライザ、2 1 … 湾曲部、2 2 … トーション部、2 3 … アーム部。

出版人代理人 弁理士 鈴江武彦





第3図

